



FLOCHEM INDUSTRIES s.r.l

Mihail Cioranu, 4, sector 5, Bucuresti

Tel./Fax : (+40) 021 410 7809

(+40) 021 410 3026

Mobil : (+40) 0744 567 466

(+40) 0744 425 079

flochem@floerger.ro; www.floerger.ro

SPECIFICATIE TEHNICA

ACTICARBONE NCL 1240 **CARBUNE ACTIV GRANULAR**

Noiembrie 2007 rev. 1

° **COMPOZITIE**

Carbune activ pe baza de nuca de cocos activat cu abur.

° **DOMENII DE UTILIZARE**

Tratare apa potabila.

Declorinare

° **SPECIFICATII TEHNICE**

METODA	CONTROL	VALORI	UNITATE DE MASURA
AWWA B 600-78	INDICE DE IOD	1050 min.	mg/g
CEFIC-86	INDICE ALBASTRU DE METIL	13 min.	ml/0.1g
ASTM D 2867-70	UMIDITATE (IN TIMPUL AMBALARII)	5 max.	%
ASTM D 2866-70	CENUSA	5 max.	%

° **CARACTERISTICE TEHNICE SPECIFICE**

(Bazate pe valorile medii analizate de-a lungul a 2 ani de productie a produsului)

TEST METHOD	CARACTERISTICI	VALORI	UNITATI DE MASURA
AWWA B 600-78	INDICE DE IOD	1000	mg/g
CEFIC-86	INDICE METHILENE BLUE	14,5	ml/0.1g
ASTM D 2867-70	UMIDITATE (IN TIMPUL AMBALARII)	4	%
ASTM D 2866-70	CENUSA	5	%
ASTM D 2854- 70	DENSITATE APARENTA	480	kg/m ³
ASTM D 3802-79	DURITATE	80	%
N2 BET	SUPRAFATA SPECIFICA	1050	m ² /g
ASTM D 2862-67	PARTICLE SIZE +1,70 MM	5 max.	%
	PARTICLE SIZE -0,425 MM	5 max.	%

° **AMBALARE**

Saci de hartie multistrat a 20 kg net, big bags a 400 kg net, vrac sau alte dimensiuni la solicitarea clientilor. Carbunele activ poate fi stocat mai mult de 2 ani in ambalajul original, in conditii de umiditate scazuta si departe de substante volatile. Esantioane din fiecare lot sunt pastrate timp de 12 luni de la data productiei